

## SPECIFIKACE

**Parafin 52/54**

<b>SAP:</b>	447648 (desky) 440945 (pecky)			
<b>Kvalita:</b>	Technická			
<b>Popis zboží:</b>	Bílá pevná látka.			
<b>Fyzikální a chemická charakteristika:</b>	<b>Bod tání</b>	52,0 – 54,0	°C	ASTM D 87
	<b>Penetrace při 25°C</b>	max. 20	dmm	ASTM D 1321
	<b>Obsah oleje</b>	max. 0,50	% (m/m)	ASTM D 721
	<b>Barva Saybolt</b>	min. 26		ASTM D 156
	<b>Obsah síry</b>	max. 20	mg/kg	EN ISO 8754
	<b>Zápach</b>	max. 1		ASTM D 1833
	<b>Popel</b>	max. 0,050	% (m/m)	EN ISO 6245
	<b>Parafin PAH</b>	vyhovuje		Ph.Eur
	<b>Obsah benzenu</b>	max. 0,5	mg/kg	
	<b>Toluen</b>	max. 1	mg/kg	
	<b>Xylen</b>	max. 1,00	mg/kg	
	<b>UV stabilita</b>	min. 15		
<b>Balení:</b>	Krabice 30 kg 447648 Pytel 25 kg 440945			
<b>Skladovací podmínky:</b>	Skladujte v dobře uzavřených obalech, v čistých a suchých skladech. Trvanlivost 5 let od data výroby. Chraňte před světlem.			

2017 – 09 – 14