

SPECIFIKACE

Parafin 58/60 - pecky

SAP:	473940			
Kvalita:	Technická			
Popis zboží:	Bílá pevná látka.			
Fyzikální a chemická charakteristika:	Bod tání	58,0 – 60,0	°C	ASTM D87
	Penetrace při 25°C	max. 20	dmm	ASTM D1321
	Obsah oleje	max. 0,50	%(m/m)	ASTM D721
	Barva Saybolt	min. 26		ASTM D156
	Obsah síry	max. 20	mg/kg	EN ISO 8754
	Zápach	max. 1		ASTM D1833
	Popel	max. 0,050	%(m/m)	EN ISO 6245
	Ve vodě rozpustné kys. a báze	nedetekováno		Ph.Eur.4-4
	Absorpce při 280 – 289 nm	max. 0,15	Abs	FDA 172886
	Absorpce při 290 – 299 nm	max. 0,12	Abs	FDA 172886
	Absorpce při 300 – 359 nm	max. 0,08	Abs	FDA 172886
	Absorpce při 360 – 400 nm	max. 0,02	Abs	FDA 172886
	Parafin PAH	vyhovuje		Ph.Eur.4-4
	Obsah benzenu	max. 0,50	mg/kg	
	Toluen	max. 1,00	mg/kg	
Xylen	max. 1,00	mg/kg		
UV stabilita	min. 15			
Balení:	Pytel 25 kg			
Skladovací podmínky:	Skladujte v dobře uzavřených obalech, v čistých a suchých skladech. Trvanlivost 5 let od data výroby. Chraňte před světlem.			

2017 – 09 – 14